

— МЕДНАЯ ПРОДУКЦИЯ | Copper Wire

Медная проволока $\varnothing$ 0,20–5,00 мм



Проволока из меди для кабельного производства, электротехнической промышленности и дальнейшего волочения.

Cu $\geq$ 99,90 %

Содержание металла

 $\varnothing$ 0,20–5,00 мм

Диаметр

50–500 кг

Вес бухты / катушки

ГОСТ 22483-2012

Стандарт

Технические характеристики

01	Металл	Cu
02	Диаметры / сечение	$\varnothing$ 0,20–5,00 мм
03	Марка металла	М0, М1 (ГОСТ 859-2014)
04	Химический состав	Cu $\geq$ 99,90 % (М1); Cu $\geq$ 99,95 % (М0)
05	Электропроводность	$\geq$ 57,0 МСм/м (98 % IACS) при 20 °С
06	Допуски по диаметру	$\pm$ 0,01–0,05 мм в зависимости от диаметра
07	Вес бухты / катушки	50–500 кг
08	Упаковка	Катушки и барабаны, полиэтиленовая плёнка, поддон
09	Стандарт	ГОСТ 22483-2012 (МЭК 60228)

Применение

- Кабельное производство
- Дальнейшее волочение
- Электротехническая промышленность
- Другие промышленные применения

Приведены параметры, установленные действующими стандартами на соответствующий вид продукции. Точные значения по конкретной партии – марка металла, диаметр или сечение, строительная длина и тип упаковки – фиксируются в спецификации к договору поставки.